

FIG. 35-I



COMPOSICIÓN QUÍMICA DEL BRONCE



COBRE (Cu)	81 %
ESTAÑO (Sn)	3 %
PLOMO (Pb)	7 %
ZINC (Zn)	9 %

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

FIGURA	35-I
DESCRIPCIÓN	JGO. DE LLAVES IND. COMPACTAS PARA REGADERA CON MANERAL TAURO Y CHAP.
SERVICIOS	AGUA
APLICACIÓN	REGULAR
CONEXIÓN ENTRADA	SOLDABLE ½"(13mm)
CONEXIÓN SALIDA	SOLDABLE ½"(13mm)
MATERIAL DE CUERPO	BRONCE ASTM B-584-SA
CARTUCHO	CERÁMICO
CIERRE	A 90°
SELLO	CERÁMICA A CERÁMICA
ASIENTO	FIJO
MANERALES	TAURO
MATERIAL MANERALES	METÁLICO
MATERIAL CHAPETONES	METÁLICO
ACABADO MAN Y CHAP	CROMO